

Odlična pokrivnost in široka paleta nians

Pralna in trpežna površina

Zelo enostavno čiščenje

Visoka paroprepustnost

Enostavna uporaba

OPIS

Primalex Exclusive je visokokakovostna notranja zidna barva na vodni osnovi z intenzivno belino, na voljo pa je tudi v večtisočih barvnih odtenkih. Je paroprepustna, vendar zagotavlja pralno in trpežno mat površino, primerno za površine z visoko obremenitvijo.



PRIPOROČENA UPORABA

Posebej primeren za notranje stene in stropove, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam, kot so čakalnice, domovi za ostarele, šole, vrtci itd. Prav tako tudi kuhinje, hodniki, otroške sobe, dnevne sobe.



PRIPRAVA POVRŠINE

Vse površine morajo biti zdrave, čiste, suhe in brez maščobe. Odstranite morebitne dele, ki odtopajo in se luščijo in popravite razpoke in poškodovana območja.

Novo ometane ali betonske površine in stare nepralne barve

Nove apnene in cementne omete barvajte po vsaj 4 tednih sušenja. Upojne površine impregnirajte s Primalex Primerjem po navodilih na embalaži.

Stare pralne površine

sijajne površine obrusite s finim brusnim papirjem, da jih zamatirate, nato dobro odstranite prah. Če barvate nevpojne podlage, nanos Primalex Primerja ni potreben.



PRIPRAVA PROIZVODA

Barvo dobro premešajte (ne vmešavajte zračnih mehurčkov). Potrebna količina barve je določena s kvadratnimi metri, upojnostjo površine in tudi načina nanašanja. Če se v istem prostoru uporablja več različnih sarž barve, jih pred uporabo egalizirajte.



UPORABA

Enostavno nanašanje s čopičem ali valjčkom. Primerna je tudi za nanašanje z brizganjem. Ko uporabljate valjček pazite, da je ta enakomerno omočen z barvo. Za upojne površine Primalex Exclusive razredčite s čisto vodo do 5 %. Ko se prvi sloj posuši, nanesemo še drugi sloj nerazredčene barve. Prosimo, upoštevajte, da lahko intenzivne, čiste nianse, zahtevajo več kot 2 nanosa. Nanašajte pri temperaturah zraka in površine od +5°C do +25°C. Zagotovite dobro prezračevanje med nanašanjem in sušenjem. Pri brizganju je treba parametre posebej prilagoditi dani vrsti naprave.

Veljajo parametri za brezračno brizganje:

Šoba 0,018" - 0,026"

Tlak 150 - 180 bar

Os šobe 50°

Redčenje z cca 2 % vode



ČAS SUŠENJA

Površina, vlaga in temperatura bistveno vplivajo na čas sušenja. V primeru višje vlažnosti in nižje temperature se čas sušenja podaljša. Pri +23°C in do 65 % relativne vlažnosti se površina lahko barva po 4 urah.



ČIŠČENJE

Pred čiščenjem odstranite z orodja čim več barve. Očistite opremo takoj po uporabi s toplo vodo in milnico in temeljito sperite. Nekatere lokalne oblasti imajo posebne lokacije za odstranjevanje odpadnih barv. Ne izprazniti v kanalizacijo in vodotoke.



PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barve vedno shranjujte in prevažajte v pokončnem položaju. Shranjujte pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaščitite pred zmrzaljo. Če je proizvod skladiščen v skladu s predpisanimi zahtevami v originalno zaprti posodi, bo uporaben vsaj do datuma, ki je naveden na embalaži.



ZDRAVJE IN VARNOST

Podrobne informacije o zdravju in varnosti so na voljo v varnostnem listu, ki ga lahko prenesete na naši spletni strani www.primalex.eu



TEHNIČNI PARAMETRI

Gostota (g/cm ³)	1,49 - 1,53
Suha Snov (%)	58,0 – 63,0
Pralnost	razred 2 (EN 13300)
Izdatnost v 1 sloju pokritosti (EN ISO 6504-3)	9 - 10 m ² /l at 98 %
Pokrivnost	razred 1 (EN 13300) pri 3,5 m ² / l
Belina (%)	min. 90



RAZPOLOŽLIVOST

Barva	bela, baze L, D, Z - niansiranje barve je na voljo v vseh PPG mix centrih
Izgled	mat
Embalaža	1L, 2,5L, 5L, 10L, 15L